

КРАСКА ВД-АК ЭКО ФАСАДНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
РЕДАКЦИЯ МАЙ 2022

Описание

Краска ВД-АК ЭКО фасадная - краска водно-дисперсионная на акриловой основе для бюджетного использования. Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также по загрунтованной поверхности металла и по старым покрытиям.

Краска ВД-АК ЭКО фасадная предназначена для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов), по загрунтованной поверхности металла, по старым покрытиям.

Краска применяется для работ в разных климатических широтах. Используется в жилых и торговых (подсобных) помещениях.

Назначение

Классификация поверхностей нанесения разнообразна: бетонные, оштукатуренные, кирпичные кладки, искусственные или натуральные камни, цементно-стружечная плиты (ЦСП), стекломагниевые листы (СМЛ), различные виды минеральных блоков, гипсокартон (ГКЛ), тканая основа, бумажные обои, стеклообои, дерево, ДВП, ДСП, оргалит, металлы, ранее окрашенные поверхности.

Свойства

Покрытие атмосферостойкое, водостойкое. Краска водоразбавляемая, не содержит органических растворителей, создана на основе смеси акриловой дисперсии. Покрытие обладает высокими защитными свойствами, не растекается, не пропускает воду, атмосфераустойчивое, стойкое к растрескиванию (прочная), ультрафиолетовому излучению (долго не выцветает). Выдерживает мокре трение.

Материал не огнеопасен.

Образует прочное влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие.

Долговечность покрытия 15 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЭХ)

Нанесение	Кистью, валиком, механическим и машинным способом. Максимальный эффект защиты достигается двукратным покрытием.
Цвет	Белый, допускается колеровка краски водными колеровочными пастами и системами Хамелеон , NCS Каскад 980, RAL, Капарол, Тиккурила и другие.
Внешний вид	Однородная белая матовая масса (или с учетом колера).
Время высыхания	До степени 3 при темп. 20 град.С - не более 1 ч, м/у слоями 20 минут..
Водостойкость	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 град.С - не менее 24 ч.
Массовая доля	Массовая доля нелетучих веществ 52-57 %
Адгезия	1 балл (наивысшая).
Расход	150-200 г/м2 в один слой на гладкой поверхности.
Разбавитель	Вода. Можно разбавлять до 10% объема.
Эластичность	Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мкм
Укрывистость	Высокоукрывистая (экономичная).
Условная вязкость	По ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 град.С - не менее 30 с.
Стандарт	ТУ 2316-001-70937567-2011
Хранение	Хранить в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей при температуре от +1°C до +35°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 40°C , но не более 1 месяца. Морозостойкость – не менее 5 циклов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АДРЕС

КОНТАКТЫ

ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849

443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Климова,2а

Телефон/факс: +7 (846) 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72, Сайт <http://chameleon.ru>

Транспортировка	Любым видом транспорта. Не является опасным грузом.
Срок хранения	До 24-х месяцев
Фасовка	3 кг / 7 кг / 14 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура использования: минимальная температура поверхности и воздуха +5С, максимальная температура - +30С. При высокой относительной влажности воздуха или низкой температуре процесс высыхания соответственно замедляется.</p> <p>Нанесение краски на поверхность рекомендуется только в сухую погоду в отсутствии дождя, тумана, сильного ветра. В солнечную погоду лучше окрашивать затененные участки, чтобы предотвратить неравномерного высыхания, что в свою очередь влияет на качество покрытия.</p>
Подготовка основания	<p>Перед окраской поверхность необходимо очистить. Если поверхность вновь оштукатуренная – выдерживаем 15 дней до начала покрасочных работ. Полностью необходимо удалить известковые, цементные и силикатные краски. Ранее неокрашенные поверхности (кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.) грунтуют перед нанесением основной базы, для каждого вида поверхности используется соответствующий состав грунтовки.</p>
Окраска	<p>Перед применением краску тщательно перемешивают, разбавляют водой, но не более 5%. Наносится материал валиком, кистью, машинным способом. При машинном способе нанесения необходимо отрегулировать подачу воды в зависимости от вида, марки используемого аппарата. Качественный эффект защиты предполагает двукратное покрытие.</p>
Прочие рекомендации	<p>Соблюдайте технику безопасности: покрасочные работы производите в спец. одежде, перчатках, а при механическом способе нанесении (распылении) – в респираторе. Если во время работ краска попала в глаза или на слизистые оболочки - промываем большим количеством воды. По окончании покраски инструменты очищаются обычной водой (допускается использование мыльных растворов). Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы, после использования тару утилизировать.</p>

Краска ВД-АК ЭКО фасадная Хамелеон компании "Стройиндустрия плюс" имеет свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, пожарный сертификат, каждая партия сопровождается паспортом качества.