

Описание ВД ГРУНТ-ЭМАЛЬ – представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях акриловых сополимеров, без запаха. Не содержит органических растворителей.

Назначение ВД ГРУНТ-ЭМАЛЬ по металлу быстросохнущая, изготовлена на водной основе, может применяться как самостоятельное покрытие, используется как в промышленных, так и в бытовых условиях. После нанесения грунт-эмали, изделия из черного металла приобретают высокую антикоррозионную защиту. Основные поверхности нанесения: трубопроводы, трубы, гаражи, заборы, ограды, дачная мебель, садовая, механизмы и детали машин, изделия из железобетона и прочие конструкции из стальных, чугуновых материалов.

Свойства

- Антикоррозионная стойкость.
- Образует прочное износостойкое, эластичное покрытие.
- Термостойкость, материал не огнеопасен., выдерживающее постоянную температурную нагрузку до +110 градусов С.
- Стойкость к моющим средствам и бытовой химии.
- Атмосферостойкость, стойкость к минеральным маслам, кислотно-щелочным осадкам, ультрафиолетовому излучению.
- Без запаха.

Технические и эксплуатационные характеристики

<i>Нанесение</i>	Безвоздушное и пневматическое распыление, кисть, валик, возможно нанесение методом окунания.
<i>Цвет</i>	Белая матовая, система колеровки Хамелеон ,NCS Каскад 980, RAL, Капарол, Тиккурила и другие.
<i>Внешний вид</i>	Однородная белая вязкая масса.
<i>Внешний вид пленки после высыхания</i>	Однородная матовая без кратеров и механических включений.
<i>Время высыхания</i>	Время высыхания до степени 3, при t-ре 20с, мин, не более 60.
<i>Массовая доля нелетучих веществ, %</i>	Массовая доля нелетучих веществ, не менее 45 %.
<i>Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час</i>	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+0,5)С, не менее 24 час.
<i>Степень перетира, мкм</i>	Степень перетира, не более 60 мкм.
<i>Расход</i>	0,2-0,25 кг на 1 кв.м.
<i>Разбавитель</i>	Вода.
<i>Укрывистость</i>	Укрывистость высушенной пленки, не более 200г/м2.

Производитель:
Адрес:
Контакты:

ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная,2а
Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72, <http://chameleon.ru>

<i>Условная вязкость</i>	Условная вязкость по визкозиметру типа ВЗ-246 с соплом диаметром 4мм при температуре (20±0,5), не менее 80-160.
<i>Стандарт</i>	ТУ 2316-001-7097567-2011
<i>Сертификация</i>	Продукция компании "Стройиндустрия плюс" имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая партия эмали сопровождается паспортом качества.
<i>Срок хранения</i>	Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.
<i>Фасовка</i>	Одноупаковочная, пластиковые ведра 3кг, 7кг, 14кг.

Инструкция по применению

<i>Условия при окраске</i>	Грунт-эмаль наносится на предварительно очищенную поверхность. Минимальная температура воздуха при нанесении +15С, максимальная температура - +30С. Наносится в 1-2 слоя, сушка между слоями от 1 до 4 часов. При работе внутри помещений необходимо постоянное проветривание.
<i>Подготовка основания</i>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, очищена от старых слоев краски, ржавчины, грязи. Если окрашиваемое изделие имеет следы жира, масла, то необходимо обезжирить поверхность специальным средством или моющим щелочным раствором. Нельзя наносить на поверхности, предварительно покрытые нитро эмалями и нитро грунтами.
<i>Окраска</i>	Перед применением краску тщательно перемешивают, разбавляют водой, но не более 5%. Наносится материал валиком, кистью, машинным способом. При машинном способе нанесения необходимо отрегулировать подачу воды в зависимости от вида, марки используемого аппарата. Соблюдайте технику безопасности: покрасочные работы производите в спец. одежде, перчатках, а при механическом способе нанесения (распылении) – в респираторе. Если во время работ краска попала в глаза или на слизистые оболочки - промываем большим количеством воды.
<i>Прочие рекомендации</i>	По окончании покраски инструменты очищаются обычной водой (допускается использование мыльных растворов). Хранить в прочно закрытой упаковке, при температуре +5С до +30С Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы, после использования тару утилизировать.

Производитель: ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
 Адрес: 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная, 2а
 Контакты: Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72, <http://chameleon.ru>