

<b>Описание</b>	<p>Краска ВД-АК потолок ПРОФИ – краска премиум класса повышенной белизны в составе акриловой дисперсии, титанового пигмента, наполнителей, специальных добавок, воды.</p> <p>Краска ВД-АК потолок ПРОФИ предназначена для внутренней окраски потолков зданий и сооружений по кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям в сухих помещениях. Используется в жилых и торговых (подсобных) помещениях.</p>
<b>Назначение</b>	<p>Классификация поверхностей нанесения разнообразна: бетонные, оштукатуренные, кирпичные кладки, искусственные или натуральные камни, цементно-стружечная плиты (ЦСП), стекломатные листы (СМЛ), различные виды минеральных блоков, гипсокартон (ГКЛ), тканая основа, бумажные обои, стеклообои, дерево, ДВП, ДСП, оргалит, металлы, ранее окрашенные поверхности.</p>
<b>Свойства</b>	<p>После высыхания материал образует пористое, паропроницаемое, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие, выдерживающее мокрое трение. Покрытие атмосферостойкое, водостойкое. Краска водоразбавляемая, не содержит органических растворителей, создана на основе смеси акриловой дисперсии. Покрытие обладает высокими защитными свойствами, не растекается, не пропускает воду, стойкое к растрескиванию (прочная), ультрафиолетовому излучению (долго не выцветает). Материал не огнеопасен.</p>

## Технические и эксплуатационные характеристики

<b>Нанесение</b>	Кистью, валиком, механическим и машинным способом. Максимальный эффект защиты достигается двукратным покрытием. Повторное нанесение через 1,5 ч.
<b>Температура нанесения</b>	Минимальная: +15 °С
<b>Цвет</b>	Супербелый, по утвержденному контрольному образцу цвета.
<b>Колеровка</b>	Белый, допускается колеровка краски водными колеровочными пастами и системами Хамелеон, NCS Каскад 980, RAL, Капарол, Тиккурила и другие.
<b>Внешний вид</b>	Однородная, матовая, без кратеров, пор и морщин поверхность.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при темп-уре (20±2)°С - н/б 1 ч.
<b>Водостойкость</b>	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 град.С - не менее 24 ч.
<b>Массовая доля</b>	Массовая доля нелетучих веществ н/м 50 %
<b>Плотность</b>	1,42-1,48 г/куб.см
<b>Перетир</b>	Степень перетира по прибору «Клин» - н/б 30 мкм
<b>Адгезия</b>	1 балл (наивысшая).
<b>Расход</b>	Расход краски до полного укрытия: 250-300 г/кв.м / 350-400 г/кв.м
<b>Разбавитель</b>	Вода. Можно разбавлять до 10% объема.
<b>Эластичность</b>	Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мкм
<b>Укрывистость</b>	Высокоукрывистая (экономичная). Укрывистость высушенной пленки: н/б 140 - 150 г/кв.м
<b>Усл.вязкость</b>	По ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 град.С - не менее 30 с.
<b>Стандарт</b>	ТУ 2316-001-70937567-2011
<b>Хранение</b>	Хранить в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей при

**Производитель:** ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849  
**Адрес:** 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная, 2а  
**Контакты:** Телефон/факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72. <http://chameleon.ru>

	температуре от +1°С до +35°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С , но не более 1 месяца. Морозостойкость – не менее 5 циклов.
<i>Транспорт</i>	Любым видом транспорта. Не является опасным грузом.
<i>Срок хранения</i>	До 24-х месяцев
<i>Условия хранения</i>	Хранить при температуре выше °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей
<i>Долговечность</i>	Долговечность покрытия 15 лет.
<i>Фасовка</i>	3 кг / 7 кг / 14 кг

### Инструкция по применению

<i>Условия при окраске</i>	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура использования: минимальная температура поверхности и воздуха +15С, максимальная температура - +30С. При высокой относительной влажности воздуха или низкой температуре процесс высыхания соответственно замедляется.</p> <p>Перед нанесением рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками Хамелеон.</p>
<i>Подготовка основания</i>	<p>Перед окраской поверхность необходимо очистить. Если поверхность вновь оштукатуренная – выдерживаем 15 дней до начала покрасочных работ.</p> <p>Полностью необходимо удалить известковые, цементные и силикатные краски. Ранее неокрашенные поверхности (кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.) грунтуют перед нанесением основной базы, для каждого вида поверхности используется соответствующий состав грунтовки.</p>
<i>Окраска</i>	<p>Перед применением краску тщательно перемешивают, разбавляют водой, но не более 5%. Наносится материал валиком, кистью, машинным способом. При машинном способе нанесения необходимо отрегулировать подачу воды в зависимости от вида, марки используемого аппарата. Качественный эффект защиты предполагает двукратное покрытие.</p>
<i>Прочие рекомендации</i>	<p>Соблюдайте технику безопасности: покрасочные работы производите в спец. одежде, перчатках, а при механическом способе нанесения (распылении) – в респираторе. Если во время работ краска попала в глаза или на слизистые оболочки - промываем большим количеством воды.</p> <p>По окончании покраски инструменты очищаются обычной водой (допускается использование мыльных растворов).</p> <p>Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы, после использования тару утилизировать.</p>

*Краска ВД-АК потолок ПРОФИ Хамелеон компании "Стройиндустрия плюс" имеет свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, пожарный сертификат, каждая партия сопровождается паспортом качества.*

Производитель: ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849  
 Адрес: 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная, 2а  
 Контакты: Телефон/факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72. <http://chameleon.ru>