

Грунтовка пропиточная универсальная «Грунт МУЛЬТИ ПРАЙМЕР»



Технический лист
редакция
сентябрь 2018

Грунт МУЛЬТИ ПРАЙМЕР – грунтовка акриловая пропиточная универсальная в составе водной дисперсии акрилатов и сополимеров с добавлением антисептических присадок.

Описание Применяется для улучшения сцепления основы с отделочными материалами и закрепления поверхности. После нанесения проникает в слабую пористую подложку, заполняет её.

Грунт МУЛЬТИ ПРАЙМЕР обеспечивает сцепление между кирпичной, бетонной, пенобетонной, оштукатуренной, прошпаклеванной, гипсокартонной или асбосцементной поверхностью основания и наносимыми слоями штукатурки, шпаклевки, клея или краски.

Назначение Грунт МУЛЬТИ ПРАЙМЕР - акриловая грунтовка предназначена для наружных и внутренних работ.
Современные высокотехнологичные строительные материалы — это приоритетная сфера деятельности компании «Стройиндустрия плюс».

- Грунтовка пропиточная универсальная с добавлением антисептика;
- Высокая проникающая способность;
- Снижает впитывающую способность основания;
- Сокращает расход краски или обойного клея;
- Обеспечивает равномерное окрашивание основания;
- Служит отличным средством связывания пыли;
- Повышает водостойкость оснований;
- Экологически безопасный высокотехнологичный продукт нового поколения;
- Продукт готов к применению и не требует добавки растворителей или воды и предварительной обработки основания.

Технические и эксплуатационные характеристики

Нанесение	Грунтовка наносится на поверхность щеткой с жестким ворсом, кистью, валиком или распылителем. Наносить последующие слои можно уже через 30 минут после обработки основания грунтом (после того, как поверхность перестанет блестеть). Расход грунтовки зависит от структуры обрабатываемого материала. При нанесении и отверждении материала температуре основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °C.
Цвет	Белый
Внешний вид	Однородная белая матовая масса (или с учетом колера).
Время высыхания	До степени 3 при темп. 20 град.С - не более 1 ч, м/у слоями 30 минут..
Массовая доля	Содержание активных компонентов: 6,5 %, Размер / частиц: 0,1 мкм
Плотность	1,04 ± 0,02 г/куб.см
Размер	Частицы 0,1 мкм
Температура	Минимальная температура пленкообразования : +4°C.
Адгезия	1 балл (наивысшая).
Расход	0,08 – 0,2 кг на 1 кв.м в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Разбавитель	Вода
Укрывистость	Высокоукрывистая (экономичная).
Стандарт	ТУ 2316-001-70937567-2011

Производитель:

ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
Адрес: 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная, 2а
Контакты: Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72, <http://chameleon.ru>

Грунтовка пропиточная универсальная «Грунт МУЛЬТИ ПРАЙМЕР»



Технический лист
редакция
сентябрь 2018

Сертификация	Продукция компании "Стройиндустрия плюс" имеет свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая партия эмали сопровождается паспортом качества.
Хранение	Материал транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от намокания, мороза и прямого воздействия солнечных лучей. Хранить при температуре от +5 °C до + 30 °C
Транспортировка	Любым видом транспорта. Не является опасным грузом. В любой регион России. Цена договорная, зависит от общего объема заказа. Гарантируется высокое качество продукции и низкая стоимость ЛКМ.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения грунтовки глубокого проникновения с добавлением антисептика - 12 месяцев со даты производства.
Фасовка	2,5 л / 5,0 л / 10 л

Инструкция по применению

Грунтуемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен и т. п. Температура использования: минимальная температура поверхности и воздуха +4С, максимальная температура - +30С. При высокой относительной влажности воздуха или низкой температуре процесс высыхания соответственно замедляется.

Условия при грунтовании

Нанесение грунта на поверхность рекомендуется только в сухую погоду в отсутствии дождя, тумана, сильного ветра. В солнечную погоду лучше окрашивать затененные участки, чтобы предотвратить неравномерного высыхания, что в свою очередь влияет на качество покрытия.

Подготовка основания

Перед нанесением грунта поверхность необходимо очистить. Если поверхность вновь оштукатуренная – выдерживаем 15 дней до начала работ. Полностью необходимо удалить известковые, цементные и силикатные краски.

Грунтование

Перед применением грунт тщательно перемешивают, можно разбавлять водой, но не более 5%. Наносится материал валиком, кистью, машинным способом. При машинном способе нанесения необходимо отрегулировать подачу воды в зависимости от вида, марки используемого аппарата.

Прочие рекомендации

Соблюдайте технику безопасности: работы производите в спец. одежде, перчатках, а при механическом способе нанесении (распылении) – в респираторе. Если во время работ грунтовка попала в глаза или на слизистые оболочки - промываем большим количеством воды.
По окончании работ инструменты очищаются обычной водой (допускается использование мыльных растворов).
Остатки не выливать в канализацию и водоемы, после использования тару утилизировать.

Производитель:

Адрес:

Контакты:

ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849

443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная,2а

Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72, <http://chameleon.ru>