

<i>Описание</i>	Краска моющая – водно-дисперсионная акриловая (ВД-АК), высококачественная, в составе акриловой дисперсии, титанового пигмента, наполнителей, специальных добавок, воды. Не содержит органических растворителей.
<i>Назначение</i>	Краска моющая - предназначена для окраски помещений с большой проходимостью (вестибюлей, лестничных клеток и др.), где необходима устойчивость поверхности к влажной уборке, для внутренней окраски стен зданий и сооружений. Используется в жилых и торговых (подсобных) помещениях. Классификация поверхностей нанесения: бетонные, оштукатуренные, кирпичные кладки, искусственные или натуральные камни, цементно-стружечная плиты (ЦСП), стекломагниевые листы (СМЛ), различные виды минеральных блоков, гипсокартон (ГКЛ, ГКЛВ), тканая основа, бумажные обои, стеклообои, деревянные и другие пористые поверхности (кроме полов), ДВП, ДСП, оргалит, загрунтованные поверхности металла, старые покрытия, ранее окрашенные поверхности.
<i>Свойства</i>	Покрытие износостойкое, водостойкое. Выдерживает ежедневную влажную уборку и мокрое трение. Краска водоразбавляемая. Обладает высокими защитными свойствами, не растекается, не пропускает воду, стойкое к растрескиванию (прочная), ультрафиолетовому излучению (долго не выцветает). Материал не огнеопасен. Образует прочное влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие.

Технические и эксплуатационные характеристики

<i>Нанесение</i>	Кистью, валиком, механическим и машинным способом. Максимальный эффект защиты достигается двукратным покрытием.
<i>Цвет</i>	Белый, допускается колеровка краски водными колеровочными пастами и системами Хамелеон , NCS Каскад 980, RAL, Капарол, Тиккурила и другие.
<i>Внешний вид</i>	Однородная белая матовая масса (или с учетом колера).
<i>Время высыхания</i>	До степени 3 при темп. 20 град.С - не более 1 ч, м/у слоями 20 минут. Полное высыхание (переход в высокоэластичное состояние) 6 суток.
<i>Водостойкость</i>	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 град.С - не менее 24 ч.
<i>Массовая доля</i>	Массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %
<i>Адгезия</i>	1 балл (наивысшая).
<i>Расход</i>	150-200 г/м ² в один слой на гладкой поверхности.
<i>Разбавитель</i>	Вода. Можно разбавлять до 10% объёма.
<i>Эластичность</i>	Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мкм
<i>Укрывистость</i>	Высокоукрывистая (экономичная)
<i>Условная вязкость</i>	По ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 град.С - не менее 88 с.
<i>Стандарт</i>	ТУ 2316-001-70937567-2011
<i>Хранение</i>	Хранить в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей при температуре от +1°С до +35°С. Допускается транспортирование и

Производитель: ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
 Адрес: 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная, 2а
 Контакты: Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72 <http://chameleon.ru>

	хранение при температуре до - 40°С , но не более 1 месяца. Морозостойкость – не менее 5 циклов.
<i>Транспортировка</i>	Любым видом транспорта. Не является опасным грузом.
<i>Срок хранения</i>	До 24 месяцев
<i>Фасовка</i>	3 кг / 7 кг / 14 кг

Инструкция по применению

<i>Условия при окраске</i>	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура использования: минимальная температура поверхности и воздуха +15С, максимальная температура - +30С. При высокой относительной влажности воздуха или низкой температуре процесс высыхания соответственно замедляется.</p> <p>Перед нанесением рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками Хамелеон.</p>
<i>Подготовка основания</i>	<p>Перед окраской поверхность необходимо очистить. Если поверхность вновь оштукатуренная – выдерживаем 15 дней до начала покрасочных работ.</p> <p>Полностью необходимо удалить известковые, цементные и силикатные краски. Ранее неокрашенные поверхности (кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.) грунтуют перед нанесением основной базы, для каждого вида поверхности используется соответствующий состав грунтовки.</p>
<i>Окраска</i>	<p>Перед применением краску тщательно перемешивают, разбавляют водой, но не более 5%. Наносится материал валиком, кистью, машинным способом. При машинном способе нанесения необходимо отрегулировать подачу воды в зависимости от вида, марки используемого аппарата. Качественный эффект защиты предполагает двукратное покрытие.</p>
<i>Прочие рекомендации</i>	<p>Соблюдайте технику безопасности: покрасочные работы производите в спец. одежде, перчатках, а при механическом способе нанесения (распылении) – в респираторе. Если во время работ краска попала в глаза или на слизистые оболочки - промываем большим количеством воды.</p> <p>По окончании покраски инструменты очищаются обычной водой (допускается использование мыльных растворов).</p> <p>Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы, после использования тару утилизировать.</p>

Краска моющая Хамелеон компании "Стройиндустрия плюс" имеет свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, пожарный сертификат, каждая партия сопровождается паспортом качества.

Производитель: ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
Адрес: 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная, 2а
Контакты: Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72 <http://chameleon.ru>