Эмаль СС-71 (серебрянка)



Эмаль СС-71 (серебрянка) стойкая алюминиевая антикоррозионная краска. Химический состав: суспензия пигментов, наполнителей, алюминиевой пудры, Описание антикоррозионных добавок в полимерном лаке с добавлением летучих растворителей. CC-71 предназначена для Эмаль (серебрянка) защиты металлических, железобетонных конструкций, трубопроводов, деревянных и отштукатуренных Назначение поверхностей, подвергающихся агрессивным атмосферным воздействиям. Эмаль СС-71 (серебрянка) позволяет создать стойкое защитное покрытие для конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям. Эмаль-Краска атмосферостойкая для наружных работ. Серебрянка обладает повышенной отражающей способностью, что предохраняет металлические конструкции, кровли и сооружения от перегрева. Покрытие стойкое к воздействию моющих Свойства

растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры. Высококачественное отечественное сырье, обеспечивает превосходные показатели по качеству, при этом сохраняется самый важный аспект современного рынка — низкая цена.

Технические и эксплуатационные характеристики

Сертификация	Продукция имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая партия Эмаль СС-71 (серебрянка) сопровождается паспортом качества.
Цвет	серебристый
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 21%
Степень перетира	Не более 60 мкм
Условная вязкость	По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 °C – 15-90 с
Эластичность	Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм.
Прочность	Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см.
Твердость пленки	По маятниковому прибору М-3: - 0,15 усл.ед.
Адгезия	Адгезия пленки - не более 2 балла
Стойкость	Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20 °C, ч, не менее: - воды: 20, - моющего средства: 15
Толщина	Толщина одного слоя – 18-23 мкм.
Температура нанесения	Не ниже + 5°C
Срок хранения	Гарантированно хранится 12 месяцев с даты производства при температуре от минус 40 до плюс 40° С.
Стандарт	ТУ 20.30.12-001-70937567-2017
Растворитель	P-4
Производитель: Адрес: Контакты:	ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849 443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Молодежная,2а Тел./факс: (846) 270-10-69, 928-31-41, 928-31-42, 926-23-72, http://chameleon.ru

Свойства	Эмаль СС-71 (серебрянка) покрытие атмосферостойкое, светоотражающее устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 °С. Применяемое в производстве высококачественное отечественное сырье, обеспечивает превосходные показатели по качеству, при этом сохраняется самый важный аспект современного рынка — низкая цена.
Внешний вид	Эмаль образовывает гладкую однородную без расслаивания и посторонних включений поверхность.
Расход	Ha один слой: 60-100 г/м2
Время высыхания	До степени 3 при температуре 20 °C - не более 24 ч.
Фасовка	45 кг

Инструкция по применению

Условия при Условия при Минимальная температура воздуха при нанесении +5С, максимальная

температура - +35С. Наносится в 1-2 слоя, сушка между слоями от 1 до 4 часов.

При работе внутри помещений необходимо постоянное проветривание.

Подготовка Поверхности очищают от пыли и грязи, непрочнодержащегося старого покрытия и обезжиривают. Деревянные поверхности предварительно прошкуривают, металлические поверхности очищают от продуктов коррозии и обезжиривают.

Перед применением *Эмаль СС-71 (серебрянка)* должна тщательно перемешиваться, при необходимости разбавляться растворителем в количестве не

более 10 %. Наносится на защищаемую поверхность кистью, валиком,

пневматическим или безвоздушным распылением, окунанием, струйным обливом.

Соблюдайте технику безопасности: покрасочные работы производите в спец. одежде, перчатках, а при механическом способе нанесении (распылении) – в

Хранить в прочно закрытой упаковке, при температуре +5С до +30С

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы, после использования тару

утилизировать.

окраске

Окраска

Прочие рекомендации